

ÜRÜN KODU: **PRASER-MAY100** | ÜRÜN ADI: **MAHYA KİREMİTİ YAPIŞTIRICI****TANIMI**

Çatı mahya kiremitleri, çatıların en üst kısmında bulunan ve suyun çatıdan akıtılmasını sağlayan kiremitlerdir. Mahya kiremitleri, çatı yapısına uygun olarak montajı yapılmalıdır. Bu işlem için kullanılan yapıştırma harcı, mahya kiremitlerinin sağlam bir şekilde yapıştırılmasını ve çatıdan suyun sızmasını önlemesini sağlar. Çatı mahya harcı, çimento esaslı bir malzemedir. İçeriğinde yapışma mukavemetini artıran kimyasal katkılar ve lif bulunur. Bu sayede, mahya kiremitleri ile çatı yüzeyi arasında güçlü bir bağ oluşturur. Çatı mahya harcı, kırmızı renkli su oluklarının binaya yapıştırılmasında da kullanılabilir. Bu sayede, su olukları ile binanın duvarı arasında su sızmasını önleyen bir conta oluşturur.

AVANTAJLARI

Dayanıklılık: Çimento esaslı mahya harçları genellikle yüksek dayanıklılığa sahiptir, bu da uzun ömür ve dayanıklılık sağlar. **Su Dayanıklılığı:** Dış mekanlarda kullanılacak olan bu harçlar, suya karşı dirençli olup çatının su yalıtımını güçlendirir. **Hava Koşullarına Direnç:** Hava koşullarına direnç gösterir. Kiremit mahyasının dış ortama maruz kalmasından dolayı önemlidir. **Yapışma Gücü:** Kiremitlerin sağlam bir şekilde yerine oturması ve çatı yüzeyine sıkıca yapışması için yüksek yapışma gücüne sahiptir. **Esneklik:** Bazı çimento esaslı mahya harçları, çeşitli termal genleşme ve kasılma koşullarına uyum sağlayabilen esnek özelliklere sahip olabilir. **Estetik:** "Kiremit rengi"ndeki görünümü, çatının estetik görünümüne uyum sağlar. **Kolay Uygulanabilirlik:** Kullanımı kolaydır ve ustalar ya da ev sahipleri tarafından kolayca uygulanabilir. **Çabuk Sertleşme:** Hızlı sertleşen formülasyon, uygulama sonrası çabuk bir şekilde kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Çatı mahya kiremiti yapıştırıcı, dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygundur. Bu nedenle, çatı mahya kiremitlerinin yanı sıra, dış cephe kaplamalarında da kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Temizlik: Yüzeyde kalıp yağı, toz, boya veya diğer aderans azaltıcı maddeler varsa bunları temizleyin. **Nem oranı:** Islak bir yüzeye harç uygulanırsa, harcın yapışması zayıflar. **Onarım:** Çatlaklar kapatılmalı, yüzey düzgünleştirilmelidir. Düz olmayan bir yüzeye harç uygulanırsa, harç düzgün bir şekilde yayılmaz ve çatıdan su sızabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

25 kg Mahya Kiremidi Yapıştırma Harcı, yaklaşık 4,5 - 5,5 lt temiz su içine katılarak düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Harç, orta sertlikte, plastik bir kıvamda olmalıdır. Hazırlanan harcı, mala veya spatula yardımıyla mahya kiremitlerinin ve su oluklarının yapıştırılması gereken yüzeye uygulayın. Harcı, yüzeye düzgün bir şekilde yayın ve mahya kiremitlerini veya su oluklarını yerine yerleştirin. Mahya kiremitlerini veya su oluklarını yerine yerleştirdikten sonra, harcın yüzeye iyice yapışması için üzerine hafifçe vurun. Harç, uygulamadan sonra yaklaşık 1 saat içinde son şeklini alır. Bu süre boyunca, harcı nemden koruyun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk 1,45 kg/lt
Düzeltililebilir Süresi ≥ 10 dk.
Basınç Dayanımı M10; ≥ 10 N/mm² 28 gün
Eğilme Dayanımı ≥ 3 N/mm² (28 Gün)
İşlenebilirlik süresi Minimum 2 saat
Bağ dayanımı $\geq 0,1$ N/mm² (TS EN 1015 - 3)
Tüketim 600 g / 1 adet mahya

AMBALAJ: 25 Kg. Kraft Torba**DEPOLAMA**

• Serin, kuru ve havalandırılan bir ortamda depolanmalı ve doğrudan

güneş ışığından, aşırı sıcaklık değişimlerinden ve dondan korunmalıdır.

- Ürün ambalajının açılmadan veya zarar görmesinden kaçınılmalıdır.
- Ambalajın kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
- Depolama sırasında ürünlerin birbirine temas etmemesi ve dikey olarak depolanması tavsiye edilir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü 12 ay.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Tam kür sürecinin tamamlanması beklenmelidir, çünkü yapıştırıcı tam kür olmadan maksimum dayanıklılığa ulaşmayabilir.