

ÜRÜN KODU: **WATERPROOF TS 507** I ÜRÜN ADI: **YARI ELASTİK SU YALITIM HARCİ****TANIMI**

Çimento akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı betonu, perde ve çimento esaslı sıva üzerine suyun geldiği yönden uygulanan, bileşenli tam elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI ve AVANTAJLARI

- Tüm yapılarda temel ve istinat duvarlarında, balkon, teras, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, teraslarda (yüzeyin korunması şartıyla), yüzme havuzlarında ve su depolarında seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Yüksek elastikiyete sahiptir
- Yüksek yapışma mukavemeti sağlar.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Betonun nefes almasına engellemez.
- Rötre çatlamalarını engeller.
- Yüksek aderans özelliği sayesinde şap ve seramik altında su geçirimsizliği sağlar.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış olmalıdır.
- Bozukluk var ise PRAMİKS TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir.
- Kesin köşe ve perde yapılarında pah uygulanmalıdır.
- Aşırı emici yüzey ve sıcak havalarda yapılan uygulamalarda mutlaka uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir.
- B bileşeni sıvı malzeme bir kovaya dökülür, üzerine A toz bileşeni olan torbadaki malzeme kovaya dökülüp 4-5 dakika kesintisiz karıştırılır.
- Karışmış malzeme 5 dakika bekletildikten sonra hava kabarcıkları oluşmayacak şekilde tekrar karıştırılıp kullanıma hazır hale getirilir.
- Yüzeylere en az iki kat olarak fırça ile uygulanır.
- Birinci kat yüzeye kalın olarak uygulanır.
- Yüzey pürüzsüzlüğü ve düzgün görünüm için diğer kat uygulamaları tek seferde birbiri üzerine yatay olarak uygulanır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5°C ile +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Donmuş ve direkt güneşe maruz kalan yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Harcın içerisine yabancı malzeme ilavesi yapılmamalıdır.
- Harç uygulanmadan önce mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
- Maksimum dayanıklılığa ulaşması için ilk 24 saat harcın yağmur, don, rüzgar ve yüksek sıcaklıktan korunması gerekir.
- Uygulama sonrası uygulama işlemi yapılırken kullanılan aletlerin

kurumadan bol su ile temizliği yapılmalıdır.

- Uygulama esnasında mutlaka iş eldiveni, koruyucu gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uygulama sırasında yapıştırıcı harç ile temas etmiş çıplak el ve cilt bol su ile temizlenmeli, uzun süreli temas söz konusu ise mutlaka doktora başvurulmalıdır.
- Kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda tozun ve buharın olası bir ihtimalle solunması ihtimaline karşı mutlaka iş ortamının havalandırılması gerekir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Renk B Bileşen Gri/Toz A Bileşen Beyaz/Sıvı
- Yapışma dayanımı 1N/mm² (TS EN 14891)
- Basınç Su Dayanımı 7 Bar pozitif (DIN 1048)
- Pozitif Kapiler Su Emmesi (TS EN 1062-3) 0,10 gr (4 saat sonra)
- Dinlendirme 3-5 dakika
- Uygulanabilecek kat adedi 2-3 kat
- Çalışma Süresi Max 2 saat
- Katlar arası bekleme süresi min. 5 saat
- Üzerine seramik uygulaması bekleme süresi min 3 gün
- Mekanik mukavemet kazanma süresi 2 gün
- Tam kuruma süresi min 48 saat
- Su depolarına su doldurma süresi min 7 gün sonra

Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

AMBALAJ:

Toz Bileşen : 20 kg'lık Kraft torba
Sıvı Bileşen: 5 kg'lık bidon

SARFIYAT

3,5-4 kg/m²

DEPOLAMA

- Aşırı sıcaklık değişimi, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Serin, kuru ve havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajın kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
- Ürünlerin depolanması sırasında birbirine temas ettirilmeden dikey olarak depolanması tavsiye edilir.
- Yukarıda belirtilen depolama koşullarının sağlanması doğrultusunda raf ömrü 12 aydır.