

ÜRÜN KODU: **PRAFUGA DRZ 300** KALİTE SINIFI: **CG1 I** ÜRÜN ADI: **STANDART DERZ DOLGU****TANIMI**

Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI:

- İç mekanların yüzeylerinde.
- Pres tuğla ,cam mozaik, granit uygulamalarında.
- Yatay ve düşey yüzeylerde.
- Fayans, seramik ve doğal taş uygulamalarında.
- 0-6 mm derz aralıkları için uygun ve kullanışlıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Pürüzsüz yüzey sağlar.
- Aşınma ve salmaya dayanıklıdır.
- Çatlama yapmaz.
- Renk değişimi olmaz.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.

UYGULAMA TALİMATI

- Derz dolgu uygulaması öncesinde yüzeydeki yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır.
- Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Derz arası derinliği en az seramik kalınlığının 2/3'ü kadar olmalıdır.
- Su emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında, sıcak ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılırken derz araları mutlaka nemlendirilmelidir.
- 25 kg/lık harç, 8,75-9,50 lt su üzerine boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar mikser yardımıyla düşük devirde topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır.
- Harca ekstra olarak herhangi bir katkı malzemesi eklenmemelidir.
- Harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilmelidir.
- Uygulamaya başlanmadan önce olgunlaşmış harç 1-2 dakika tekrardan düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Harç yüzeye homojen yayıldıktan sonra lastik mala yardımıyla derz aralarının boşlukları çapraz hareket yapılarak doldurulmalı, fazla malzeme sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.
- Uygulamadan sonra yüzey yaklaşık olarak 15-30 dakika kadar nemli temiz bir sünger yardımıyla dairesel hareketlerle temizlenmelidir.
- Sıcak, rüzgarlı ve kuru havalarda yapılan uygulamalardan birkaç saat sonra yüzeye su serpilerek nemlendirilmesi tavsiye edilir.
- Uygulamadan 24 saat sonra yüzey kullanıma hazırdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Görünüm | Beyaz ve Renkli |
| • Kullanım Süresi | < 2 saat |
| • Su emme 30 dakika sonra | ≤ 5 g (EN 12808-5) |
| • Su emme 240 dakika sonra | ≤ 10 g (EN 12808-5) |
| • Büzülme | ≤ 3 mm/m (EN 12808-4) |
| • Aşınma Direnci | ≤ 2000 mm ³ (EN 12808-3) |
| • Kuru depolamandan sonra; | |
| • Eğilme Dayanımı | ≥ 2,5 N/mm ² (EN 12808-3) |
| • Donma ve çözünmeden sonra; | |
| • Eğilme Dayanımı | ≥ 2,5 N/mm ² (EN 12808-3) |
| • Kuru depolamandan sonra; | |
| • Basınç Dayanımı | ≥ 15 N/mm ² (EN 12808-3) |
| • Donma ve çözünmeden sonra; | |
| • Basınç Dayanımı | ≥ 15 N/mm ² (EN 12808-3) |

(Bu değerler +23±2°C sıcaklık ve %50 ±5 bağıl nemli ortam koşulları için geçerlidir.)

UYGULAMA BİLGİLERİ

- Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35°C arasındadır.
- Karışım oranı 8,75 lt -9,50 lt /25 kg toz
- Kap ömrü 1 saattir.
- Kullanıma Açılma süresi 24 saat

AMBALAJ: 25 Kg. Kraft Torba**DEPOLAMA**

- Aşırı sıcaklık değişimi, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Serin, kuru ve havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajın kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
- Ürünlerin depolanması sırasında birbirine temas ettirilmeden dikey olarak depolanması tavsiye edilir. (Üst üste maksimum 8 torba)
- Yukarıda belirtilen depolama koşullarının sağlanması doğrultusunda raf ömrü 12 aydır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5°C ile +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Harcın içerisine yabancı malzeme ilavesi yapılmamalıdır.
- Harç uygulanmadan önce mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
- Uzun süre güneş alan ve donan yüzeylere gerekli ön uygulamalar yapılmadan ürün kullanılmamalıdır.
- Uygulama esnasında iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük ile maske kullanılmalıdır.
- Cilde ve göze olası temas durumunda bol su ve sabun ile yıkamalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.