

ÜRÜN KODU: **PRASER 710** I ÜRÜN ADI: **MAKİNE SIVASI****TANIMI**

Çimento esaslı, modifiye polimer takviyeli, yapışma performansı yüksek iç ve dış mekanlarda sıva makinesi ile uygulanan kullanıma hazır sıvama harcıdır.

KULLANIM ALANLARI ve AVANTAJLARI

- Tuğla, gaz beton ve brüt beton yüzeylerde ve duvarlarda sıva amaçlı olarak kullanılır.
- Kullanımı ve uygulaması kolay bir üründür.
- Yapışma performansı yüksek iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI

- Yüzey toz, kir, döküntü, kalıp gibi yapışmayı önleyici maddeler var ise uygulama yapmadan önce mutlaka temizlenmelidir.
- Yüzeyde boşluk, çatlaklık var ise uygulama yapmadan önce PRAMİKS TAMİR harçları kullanılarak yüzey düzgünlüğü sağlanmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey nemlendirilmelidir.
- Gaz beton, brüt beton yüzey uygulamalarında uygulamadan 3 gün ön serpmeye yapılmalıdır.
- Uygulanan ön serpmeye yüzey 3 gün boyunca düzenli aralıklarla ıslatılarak nemlendirilmelidir.
- Uygulanan ön serpmeye kuruduktan sonra (en az 72 saat) sıva uygulamasına geçilmelidir.
- Yüzey parlaklığı ve pürüzlülüğü olan brüt beton yüzeylere sıva uygulaması yapılmadan önce serpmeye işlemi yapıp kuruduktan sonra sıva uygulaması yapılmalıdır.
- Uygulama kalınlığı 1-2,5 cm olmalıdır. 2,5 cm üzeri uygulamalarda katlar arasındaki uygulama için 24 saatin geçmiş olması gerekmektedir.
- Hazır sıva makinesinin içine 6-50-8,50 litre temiz su eklendikten sonra 25 kg toz harç makine içine yavaş yavaş dökülerek harcın karışması sağlanır.
- Uygulama kalınlığı tek katta maksimum 1-2,5 cm arasında yapılır. 2,5 cm kalınlıktan fazla uygulamalarda mutlaka katlar arası priz süresi beklenmeli ve 2. kat maksimum 2-2,5 cm kalınlığında uygulanmalıdır.
- Düzgün bir sıva uygulaması için alüminyum profiller kullanılmalıdır.
- Köşe kırılmalarını önlemek amacıyla köşe profilleri kullanılmalıdır.
- İki ano arasına sıva makinesi ile püskürtülen makine sıvası özel alüminyum master profilleri kullanılarak master işlemi yapılmalıdır.
- Sıva sertleştikten sonra nemli bir sünger yardımıyla yüzey

nemlendirilmelidir.

UYARILAR

- Uygulama yapılan yüzey prizini alana kadar sudan korunmalı ve yüzeye müdahale edilmemelidir.
- Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
- Harcın içerisine yabancı malzeme ilavesi yapılmamalıdır.
- Harç uygulanmadan önce mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Görünüm	Gri renkli ince toz
• Toz Yoğunluğu	1600±100 kg/m ³
• Aderans Dayanımı	0,1 N/mm ²
• Basınç Dayanımı	>6 N/mm ²
• Eğilme Dayanımı	2 N/mm ²
• Kabuklaşma Süresi	<60 dk 20°C
• Kayma	<0,5mm
• Yaş birim ağırlığı	1750± 100 kg/m ³
• Isı İletkenlik katsayısı	0,430 W/mK (20°C)
• Tüketim	14-16 kg/m ² (1 cm kalınlık için)

Teknik bilgiler 23 °C ± 2 °C hava sıcaklığı ve %50 (± %5) bağıl nem ortamında laboratuvar ortamında elde edilen sonuçlardır. Şantiye ortamında minimal değişkenlik gösterebilir.

AMBALAJ: 25 Kg. Kraft Torba**DEPOLAMA**

- Aşırı sıcaklık değişimi, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Serin, kuru ve havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajın kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
- Ürünlerin depolanması sırasında birbirine temas ettirilmeden dikey olarak depolanması tavsiye edilir.
- Yukarıda belirtilen depolama koşullarının sağlanması doğrultusunda raf ömrü 6 aydır.
- Ağız açılan ürünler mutlaka 7 gün içinde tüketilmelidir.