

ÜRÜN KODU: PRASER YPS 103 I KALİTE SINIFI: C1TES1 I ÜRÜN ADI: ULTRA FLEX SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICI**TANIMI**

Seramik,fayans, karo vb. malzemelerin beton,sıva,alçı,tuğla gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı, yüksek performanslı,özel katkılarla kayma özelliği azaltılmış, ultra esnek (flex)özellikte yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Küçük ve orta ebatlı seramiklerin dişey ve yatay yüzeylere yapıştırılmasında kullanımı önerilir.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılması gerekir.
- Yapıştırıcının yüzeye daha iyi tutunması için mutlaka astar uygulaması yapılmalıdır.
- Ortalama 7,50-8,00 litre temiz su 25 kg toz üzerine ilave edilerek düşük devirli mikser ile topak kalmayana kadar karıştırılmalıdır.
- Harç yaklaşık 5 dakika dinlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra 1-2 dakika düşük devirli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.
- Harç yüzeye eşit miktarda yayıldıktan sonra dişli bir mala ile kalınlığı ayarlanır. Malanın diş boyutu kaplama malzemesinin boyutuna göre tercih edilir. Küçük boyutlu malzemeler için 3-5 mm, büyük boyutlu malzemeler için 5-10 mm kalınlıkta yüzeye uygulanmalıdır.
- Kaplama malzemeleri yapıştırıcının üzerine dikkatlice yerleştirilir ve plastik bir çekiç yardımıyla üzerine hafifçe vurularak yapışması sağlanır.
- Kaplama malzemesi ile yapıştırıcının iyice yapışması için 24 saat boyunca yüzey nemlendirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Başlangıç çekme yapışma mukavemeti:	≥ 0,5 N/mm ²
• Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti:	≥ 0,5 N/mm ²
• Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti:	≥0,5 N/mm ²
• Donma - çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti:	≥0,5 N/mm ²
• Derz için gerekli süre:	Min. 24 saat
• Kayma Miktarı	≤0,5 mm
• Yangına Tepki Sınıfı	A1
• 28 Günlük yapışma mukavemeti	En az 1,5 N/mm ² (EN 12004-1)
• Uygulanabilirlik süresi	En az 20 dakika(EN 12004-1)
• Düzeltilebilirlik süresi	En az 10 dakika(EN 12004-1)

Bu değerler laboratuvar ortamı deney sonuçları oldukları için şantiye ortamında minimal bir değişiklik gösterebilir.

SARFİYAT TABLOSU**Tarak Ölçüsü Tüketim Miktarı****6x6x6 mm**

- Tek taraflı yapıştırma: 4,00-4,75 kg/m²
- Çift taraflı yapıştırma: 5,50-6,50 kg/m²

8x8x8 mm

- Tek taraflı yapıştırma: 4,50-5,50 kg/m²
- Çift taraflı yapıştırma: 6,00-7,00 kg/m²

10x10x10 mm

- Tek taraflı yapıştırma: 5,50- 6,00 kg/m²
- Çift taraflı yapıştırma: 6,50-8,00 kg/m²

AMBALAJ: 25 Kg. Kraft Torba**DEPOLAMA**

- Aşırı sıcaklık değişimi, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Serin, kuru ve havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajın kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
- Ürünlerin depolanması sırasında birbirine temas ettirilmeden dikey olarak depolanması tavsiye edilir.
- Yukarıda belirtilen depolama koşullarının sağlanması doğrultusunda raf ömrü 12 aydır.
- Kullanılmayan malzemelerin mutlaka ağzı kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5°C ile +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Donmuş ve direkt güneşe maruz kalan yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Harcın içerisine yabancı malzeme ilavesi yapılmamalıdır.
- Harç uygulanmadan önce mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
- Maksimum dayanıklılığa ulaşması için harcın tam kürlenme süresinin tamamlanması beklenmelidir.
- Uygulama sonrası uygulama işlemi yapılırken kullanılan aletlerin kurumadan bol su ile temizliği yapılmalıdır.
- Uygulama esnasında mutlaka iş eldiveni, koruyucu gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uygulama sırasında yapıştırıcı harç ile temas etmiş çıplak el ve cilt bol su ile temizlenmeli, uzun süreli temas söz konusu ise mutlaka doktora başvurulmalıdır.
- Kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda tozun ve buharın olası bir ihtimalle solunması ihtimaline karşı mutlaka iş ortamının havalandırılması gerekir.