

ÜRÜN KODU: **PRASER GR 107 I** KALİTE SINIFI: **C2TES1 I** ÜRÜN ADI: **GRANİT VE MERMER YAPIŞTIRICI****TANIMI**

Çimento esaslı yüksek performanslı özel katkılarla kayma özelliği azaltılmış uzun çalışma süresine sahip ultra esnek (flex) özellikli yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Yatay ve düşey yüzeylerde granit, büyük ebatlı porselen seramik, kotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.
- Duvar ve zeminlerde kullanıma uygundur.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış olmalıdır.
- Yapıştırıcının yüzeye daha iyi tutunması için mutlaka astar uygulaması yapılmalıdır.
- Ortalama 7,50-8,00 litre temiz su 25 kg toz üzerine ilave edilerek düşük devirli mikser ile toprak kalmayana kadar karıştırılmalıdır.
- Harç yaklaşık 5 dakika dinlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra 1-2 dakika düşük devirli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.
- Harç yüzeye eşit miktarda yayıldıktan sonra dişli bir mala ile kalınlığı ayarlanır. Malanın düş boyutu kaplama malzemesinin boyutuna göre tercih edilir. Küçük boyutlu malzemeler için 3-5 mm, büyük boyutlu malzemeler için 5-10 mm kalınlıkta yüzeye uygulanmalıdır.
- Kaplama malzemeleri yapıştırıcının üzerine dikkatlice yerleştirilir ve plastik bir çekiç yardımıyla üzerine hafifçe vurularak yapışması sağlanır.
- Kaplama malzemesi ile yapıştırıcının iyice yapışması için 24 saat boyunca yüzey nemlendirilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | |
|---|-------------------------|
| • Başlangıç çekme yapışma mukavemeti: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| • Suyla daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| • Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| • Donma - çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ |
| • Derz için gerekli süre: | Min. 24 saat |
| • Yangına Tepki Sınıfı | A1 |

Bu değerler laboratuvar ortamı deney sonuçları oldukları için şantiye ortamında Minimal bir değişiklik gösterebilir.

SARFIYAT TABLOSU**Tarak Ölçüsü Tüketim Miktarı****6x6x6 mm**

- Tek taraflı yapıştırma: 4,00-4,75 kg/m²
- Çift taraflı yapıştırma: 5,50-6,50 kg/m²

8x8x8 mm

- Tek taraflı yapıştırma: 4,50-5,50 kg/m²
- Çift taraflı yapıştırma: 6,00-7,00 kg/m²

10x10x10 mm

- Tek taraflı yapıştırma: 5,50- 6,00 kg/m²
- Çift taraflı yapıştırma: 6,50-8,00 kg/m²

AMBALAJ: 25 Kg. Kraft Torba**DEPOLAMA**

- Aşırı sıcaklık değişimi, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Serin, kuru ve havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajın kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
- Ürünlerin depolanması sırasında birbirine temas ettirilmeden dikey olarak depolanması tavsiye edilir.
- Yukarıda belirtilen depolama koşullarının sağlanması doğrultusunda raf ömrü 12 aydır.
- Kullanılmayan malzemelerin mutlaka ağız kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5°C ile +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Donmuş ve direkt güneşe maruz kalan yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Harcın içerisine yabancı malzeme ilavesi yapılmamalıdır.
- Harç uygulanmadan önce mutlaka son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
- Maksimum dayanıklılığa ulaşması için harcın tam kürlenme süresinin tamamlanması beklenmelidir.
- Uygulama sonrası uygulama işlemi yapılırken kullanılan aletlerin kurumadan bol su ile temizliği yapılmalıdır.
- Uygulama esnasında mutlaka iş eldiveni, koruyucu gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uygulama sırasında yapıştırıcı harç ile temas etmiş çıplak el ve cilt bol su ile temizlenmeli, uzun süreli temas söz konusu ise mutlaka doktora başvurulmalıdır.
- Kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda tozun ve buharın olası bir ihtimalle solunması ihtimaline karşı mutlaka iş ortamının havalandırılması gerekir.